

Primer SX Black

Grunt do konstrukcji drewnianych i płyt drewnopochodnych

KARTA TECHNICZNA

PT5

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zwiększa siłę wiązania klejów do drewna
- Bardzo dobre krycie i właściwości robocze
- Odporny na wodę i promieniowanie UV
- Czarny kolor zapewnia wysoką estetykę wykończenia fasady
- Niskie zużycie (ekonomiczny w użyciu)

OPIS PRODUKTU

Primer SX Black to jednoskładnikowy preparat gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów Bostik Paneltack i Paneltack HM do powierzchni drewnianych.

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie czystych i oszlifowanych podkonstrukcji drewnianych nośnych fasad wentylowanych wykończonych panelami elewacyjnymi
- Gruntowanie paneli elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych (płyty Grespania z ceramiki podklejonej siatką)

DANE TECHNICZNE

Sucha masa	50%
Punkt zapłonu	< 21°C
Kolor	czarny
Gęstość	1,03 g/ml
Czas schnięcia	min. 60 minut przy +20°C / 50% wilg.
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Zużycie	ok. 4 L / 100 m ² powierzchni fasady

RODZAJE POWIERZCHNI

Drewno

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu, słabo związanych powłok, zwarta i odtłuszczona. Konstrukcja drewniana musi być ostatecznie wyszlifowana, a jej maksymalna wilgotność nie może przekraczać 18%.

Strona 1 z 2



SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puzzkę otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Preparatu nie nakłada się bezpośrednio z opakowania. Należy go przelać do czystej, suchej kuwety i niezwłocznie zamknąć opakowanie. Przebrać ilość niezbędną do użycia w ciągu 30 minut. Nie używać resztek starego preparatu. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Klejenie możliwe jest najszybciej po 60 minutach od aplikacji (po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika), nie później jednak niż 6 h od gruntowania. Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Nie stosować, gdy występują warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka wilgotność powietrza, mgła, niska temperatura powierzchni). Nakładać obficie jedną, ciągłą warstwą, za pomocą czystego pędzla lub wałka, tak by uzyskać odpowiednio grube krycie.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5°C a +30°C. Po otwarciu produkt ma ograniczoną trwałość.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	RODZAJ
30023350	puszka 1 L



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.