








1. Nazwa produktu i 2. Typ produktu

Drefon S 250

100% polipropylenowa geowłóknina

3. Zastosowanie i funkcje

Dla	Aplikacja	Funkcja	Dla	Aplikacja	Funkcja
Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem		Filtracja Separacja	Zbiorniki wodne i zapory		Filtracja Separacja
Linie kolejowe		Filtracja Separacja	Budowa kanałów		Filtracja Separacja
Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe		Filtracja Separacja	Tunele i konstrukcje podziemne		/
Systemy drenażowe		Filtracja Separacja	Składowiska odpadów stałych		Filtracja Separacja
Zabezpieczenie antyerozyjne		Filtracja Separacja	Zbiorniki odpadów ciekłych		Filtracja

4. Producent

Manifattura Fontana S.p.A.

5. Adres kontaktowy

Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - Italy
Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827
www.manifatturafontana.net

6. AVCP

System 2+

7. Notyfikowana

1213

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

Organ notyfikujący SKZ - Testing GmbH (numer identyfikacyjny 1213) przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji i realizuje na bieżąco dozоровanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji n° 3243.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe					Standard	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	CMD	Średnia wartość	Tolerancja				
Wytrzymałość na rozciąganie	CMD	20,5	kN/m	-2,8	kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2016
	MD	17	kN/m	-2	kN/m		
Wydłużenie przy sile zrywającej	CMD	80	%	± 16	%	EN ISO 10319	EN 13250:2016
	MD	80	%	± 16	%		
Odporność na przebicie statyczne cbr		3000	N	-300	N	EN ISO 12236	EN 13251:2016
Odporność na przebicie dynamiczne (stożkiem)		13	mm	4	mm	EN ISO 13433	EN 13252:2016
Piramidowe przebicie		-	N	-	N	EN 14574	
Umowny wymiar porów		90	µm	± 20	µm	EN ISO 12956	EN 13253:2016
Przepuszczalność wody prostopadła do płaszczyzny		68	l/(s m ²)	-21	l/(s m ²)	EN ISO 11058	EN 13254:2016
Wskaźnik szybkości przepływu	20 kPa, i=1	5,8	*10 ⁻⁶ m ² /s	-2,3	*10 ⁻⁶ m ² /s	EN ISO 12958	
Odporność na warunki atmosferyczne	Zakryć do 1 miesiąca od daty instalacji					EN 12224	EN 13255:2016
Odporność na utlenianie	przez minimum 50 lat w gruncie 4 < pH < 9 i temperaturze < 25 °C					EN ISO 13438 met A	EN 13256:2016 EN 13257:2016
Substancje niebezpieczne	Mniej niż wymagane przez przepisy krajowe w państwach członkowskich UE						EN 13265:2016


Deklaracja

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Valstagna, 01.07.2017
(miejsce i data wydania)

Francesco Fontana - Dyrektor zarządzający
(nazwisko i stanowisko)



(podpis)