

KEMPEROL® 165 Włóknina



Obszary zastosowania

- Zastosowanie w nowych obiektach oraz do napraw
- Wzmocnienie dla uszczelnień KEMPEROL® oraz

Charakterystyka

- Przebadane systemowo i dostosowane do zamierzonego przeznaczenia
- Reguluje grubość warstwy
- Dobre zdolności adaptacyjne
- Baza: Poliester

Wielkości opakowań

Rolki

Długość w m: 50

Szerokość w cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Właściwości

Kształt	Komp. B płynny stały
Kolor	biały
ciężar [g/m ²]	ok. 165

* Pomiar w temp. 23°C - 50% wilgotności wzgl. Na podane wartości mają wpływ czynniki pogodowe takie jak wiatr, wilgotność i temperatura.

** dotyczy obszarów zespożeń. Przy pokryciu pełnopowierzchniowym po 2 dniach.

Przechowywanie

Chronić przed wilgocią, przechowywać w miejscu suchym, bez załamania i w pozycji leżącej.

Oznakowanie CE

Komponent do 3	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Przetwarzanie

Zastosowanie:

Ok. 2/3 uszczelnienia KEMPEROL® ułożyć na przygotowanym oraz poddanym wstępnej obróbce podłożu, natychmiast rozłożyć włókninę KEMPEROL 165 Włóknina w sposób wolny od załamania i pęcherzyków, a następnie docisnąć. Należy przy tym układać indywidualne wstęgi włókniny z nakładką min. 5 cm. Następnie nakładać ok. 1/3 uszczelnienia KEMPEROL® techniką świeże-na-swieże na ułożoną włókninę KEMPEROL 165 Włóknina aż do pełnego nasycenia, unikając nadmiaru materiału.

Połączenia elementów drzwi i okien itp o wysokości <15 cm (od górnej krawędzi nawierzchni) należy wykonać z nakładką min. 5 cm. Połączenia i przejścia na obce produkty wykonać z nakładką co najmniej 10 cm.

Utylizacja

Włóknina	EAK 04 02 21
----------	--------------

Allgemeine Hinweise

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie informacji technicznej unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W każdym pojedynczym przypadku zastosowania naszych produktów konieczne jest gruntowne, zorientowane na obiekt i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. Odpowiadamy jedynie za jakość i niezawodność naszych produktów - ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w Państwa zakres odpowiedzialności. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Wydane: Vellmar, 2016-12-09